POLYNOR M-500 көбүк – күлботосу төмөнкүлөр үчүн арналган:

Көбүк, газ бетондон жана керамикалык блоктордон дубалдарды тургузуу . Кышты, гипс картонун, арболитти, гипс буюмдарын ж.б. бириктирүү жана бекитүү үчүн.
Бул күлботого жана салттуу кыш эритмелерине альтернатива болуп саналат.

АРТЫКЧЫЛЫКТАР ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ:

- колдонууга толугу менен даяр;
- колдонуунун жөнөкөйлүгү, эмгек чыгымдарын 50% га чейин үнөмдөө;
- негизге мыкты адгезия (блок боюнча тигиштин деформациясы);
- жогорку жылуулук изоляциялык мүнөздөмөлөрү, A = 0,035 Вт/(м*К);
- суук көпүрөлөрдү жок кылат;
- кичирейүү жана экинчилик кеңейүү жок;
- 80 үзүндүкту өлчөөчү метрге чейин чыгаруу;
- ысык-муздакка туруктуулук: -60°Сден +100°Сге чейин;
- катуу убактысы (22°С/65% салыштырмалуу нымдуулукта): 35 мүнөт;
- толук катуу убактысы: 12 саат;



КОЛДОНУУ НУСКАМАСЫ:

Жумуш абанын жана негиздин температурасы -15°Сден +35°Сге чейин, баллондун температурасы +5°Сден +30°Сге чейин болгон шартта аткарылышы керек.

1. Дубал тургузуу үчүн негиз чаңдан жана башка булгоочу заттардан тазаланып, бүтүндүгү визуалдык түрдө текшерилиши керек (блоктун бийиктигинде жана тегиздигинде четтөөлөр 3 ммд-ен ашпайт). Уячалуу бетон блоктору кургак болушу керек, башка негиздер нымдуу болушу мүмкүн, бирок муз же үшүк менен капталган эмес.



2. Баллонду 15-20 жолу катуу чайкаңыз, коргоочу капкагын алып салыңыз жана монтаждык тапанчага бураңыз, баллонду клапаны өйдө каратып кармап туруңуз.




3. Тапанчанын жөнгө салуу бурамасын ачып, баллондун ылдый жагын өйдө каратып кармап туруп, колдоно баштаңыз. Чыгаруу ылдамдыгы тапанчанын кургогун басуу күчү менен жөнгө салынат, баллонду мезгил-мезгили менен чайкроо сунушталат!



4. Көбүк күлботосу блоктордун вертикалдуу жана горизонталдуу монтаждоо тегиздиктери боюнча 2-3 см кең тилкелерде колдонулат. Блоктун четинен тилкеге чейинки аралык 5-7 см болушу керек, калыңдыгы 100 мм-ге чейин коюуда көбүк күлботосу бир тилкеде колдонулат. Чоңураак дубалдын калыңдыгы үчүн көбүк күлботосу эки же андан көп тилкеге колдонулушу мүмкүн. Колдонулган көбүк күлботосунун көлөмү блокту орноткондон кийин ал бириккен беттерди 70% кем эмес жаап тургандай болушу керек.



5. Сүйкөгөндөн кийин 3 мүнөттүн ичинде блок долбоорлоо абалына орнотулушу керек. Блоктордун абалын ондоого алар коюлгандан кийин 7-10 мүнөттүн ичинде жол берилет.



6. Баллонду толугу менен колдонууга чейин тапанчадан ажыратуу сунушталбайт. Баллонду колдонгондон кийин, аны дароо алмаштыруу керек же тапанчаны калган желиминен тазалоо керек. Баллонду алмаштырууда тапанчанын ичинде аба калбашы керек.







САКТЫК ЧАРАЛАРЫ:

Иштеп жатканда көз айнекти жана кол капты колдонуңуз (катыбаган көбүк полиуретан терини, дем алуу жолдорун, көздү дүүлүктүрөт), эгерде желдетүү жетишсиз болсо жана буулардын концентрациясы жогору болсо, респираторду колдонуңуз. Көзгө тийген учурда дарыгерге кайрылыңыз.
БАЛЛОНДУН ИЧИНДЕГИСИ БАСЫМ АСТЫНДА! ЫРГЫТПАГЫЛА! МЕХАНИКАЛЫК ТААСИРГЕ ДУУШАР КЫЛБАҢЫЗ! ЖАДАГАЛСА БОШ БАЛЛОНДУ ДА АЧУУГА ЖАНА ӨРТТӨӨГӨ БОЛБОЙТ! ОТКО ЖЕ ЫСЫК НЕРСЕЛЕРГЕ ЧАЧПАҢЫЗ! БАЛЛОНДУ БАЛДАРДАН ЖАНА ТУТАНУУЧУ БУЛАКТАРДАН АЛЫС КАРМАҢЫЗ! КУРАМЫНДА 4,4-ДИФЕНИЛМЕТАН ДИИЗОЦИАНАТЫ БАР! ТИКЕ КҮН НУРЛАРЫ ТИЙГЕН ЖЕРДЕ САКТАБАҢЫЗ! ОТ, ЖЫЛЫТУУ АЛЕТТЕРИ МЕНЕН ЖЫЛЫТУУГА, КАЙНАТУУГА БОЛБОЙТ! АШЫКЧА ЫСЫП КЕТҮҮДӨН УЛАМ ЖАРЫЛУУ КОРКУНУЧУ БАР!

Баллондун көлөмү: 1000 мл.
ТШ 2252-002-46128283-2016
Жаракттуулук мөөнөтү: өндүрүлгөн күндөн тартып 12 ай.
Баллондорду сактоо температурасы: +5°Сден +30°Сге чейин.
Өндүрүүчүсү: «ХимСтар» ЖЧКсы,
Татарстан Республикасы (РТ), 420111 Казань шаары, Чернышевский көчөсү, 35, 306-кеңсе
Тел. +7 (843) 245-67-68



Сементи кафкии POLYNOR M-500 барои истифода дар ин корҳо пешбинӣ шудааст:

Барои чидани девор аз блокҳои кафкиву газобетонӣ ва сафолӣ.
Барои пайвасту васл кардани хишт, гипсокартон арболит маҳсулоти гипсӣ ва ғ.
Алтернативаи семент ва маҳлулҳои анъанавии деворчиниӣ мебошад.

АФЗАЛИЯТҲО ВА ХУСУСИЯТҲО:

- комилан барои истифода омода аст;
- осонии татбиқ, сарфаи харочоти меҳнат то 50%;
- часпиши аъло ба асос (деформатсияи дарз дар блок);
- хосиятҳои гармидиҳии баланд, А = 0,035 Вт/(м*К);
- пулҳои сардиро бартараф мекунад;
- нишасташавӣ ва васеъшавии дубора вуҷуд надорад;
- баромад то 80 метри хатӣ
- муқовимати гармӣ: аз -60°С то +100°С;
- вақти сахтшавӣ (ҳангоми 22°С/ намии нисбии 65%): 35 дақиқа;
- вақти пурраи сахтшавӣ: 12 соат;








ДАСТУРИ ИСТИФОДАБАРӢ:

Кор бояд дар ҳарорати ҳаво ва пойгоҳи аз -15°С то +35°С, ҳарорати баллон аз +5°С то +30°С анҷом дода шавад.

1. Асос барои чидан бояд аз чанг ва дигар ифлосиҳо тоза карда шуда, яклухтии зоҳирии он тафтиш карда шавад (кафравӣ дар баландӣ ва ҳамвории блок на бештар аз 3 мм). Блокҳои бетонии хоначадор бояд хушк бошанд, дигар асосҳо метавонанд нам бошанд, аммо бо ях ё шабнам пӯшида нашуда бошанд
2. Баллонро 15-20 маротиба сахт афшонда, сарпӯши муҳофизатиро дур кунед ва афшонаки насбкунандаро пайваст кунед, айни замон балону клапанро руболо нигоҳ доред.
3. Винти танзимкунии афшонакро кушоед ва балонро чаппа, карда қисми поёниашро руболо нигоҳ дошта, ба кор шурӯъ кунед. Суръати баромад бо кӯшиши пахш кардани кулангии афшонак танзим карда мешавад, тавсия дода мешавад, ки балон мунтазам такон дода шавад! 4. Сементи кафкиро бо раҳҳои паҳнии 2-3 см дар канори ҳамвориҳои амудӣ ва уфуқии блокҳои насбшаванда мемоланд. Масофа аз канори блок то рах бояд 5-7 см бошад. Ҳангоми ғафсии девори чидашаванда то 100 мм, сементи кафкӣ як рах молида мешавад. Ҳангоми ғафсии зиёдтари девори чидашаванда, сементи кафкиро ду ё зиёдтар бор рехтан мумкин аст. Миқдори сементи кафкии пошидашаванда бояд ҳамон қадар бошад, ки пас аз гузоштани блок он сатҳи пайвастшавандаро на кам аз 70% пӯшонад.
5. Дар давоми 3 дақиқа пас аз пошидан, блок бояд дар ҳолати тарҳрезӣ насб карда шавад. Ислоҳи мавқеи блокҳо дар давоми 7—10 дақиқаи баъди гузоштани онҳо имкон дорад.
6. Ҷудо кардани балон аз афшонак то истифодаи пурраи он тавсия дода намешавад. Пас аз истифода бурдани балон, онро бояд дарҳол ивоз кард ё афшонакро аз ширеши боқимонда тоза кард. Ҳангоми ивоз кардани балон, бояд боварӣ ҳосил кард, ки дар афшонак ҳаво намондааст.





ТАДБИРҲОИ ЭҲТИЁТӢ:

Ҳангоми кор аз айнак ва дастпӯшак истифода баред (кафки полиуретании хушкшуда ба пӯст, роҳҳои нафас ва чашм осеб мерасонад), агар тозакунии ҳаво нокифоя ва ғализияти буғҳо зиёд бошад, респираторро истифода баред). Ҳангоми ба чашм расидан, ба духтур мурочиат кунед.

МУҲТАВИЁТИ БАЛОН ТАҲТИ ФИШОР АСТ! ПАРТОФТАН МУМКИН НЕСТ! ТАЪСИРИ МЕХАНИКӢ РАСОНДА НАШАВАД! ҲАТТО КУШОДАН ВА СЎЗОНДАНИ БАЛОНИ ХОЛӢ МУМКИН НЕСТ! БА ОТАШ Ё АШЁИ ТАФСОН ПОШИДАН МАНЪ АСТ! БАЛОН АЗ КУДАКОН ВА МАНБАЪҲОИ ОТАШ ДУР НИГОҲ ДОШТА ШАВАД! ДОРОИ 4,4-ДИФЕНИЛМЕТАН ДИИЗОТСИОНАТ АСТ! ТАҲТИ ШУЪОИ БЕВОСИТАИ ОФТОБ НИГОҲ ДОШТА НАШАВАД! БО ОТАШ, АСБОБҲОИ ГАРМДИҲАНДА ГАРМ КАРДА НАШАВАД, ҶӮШОНИДА НАШАВАД! ҲАНГОМИ ГАРМШАВӢ ХАТАРИ ТАРКИДАН ВУҶУД ДОРАД!

Ҳаҷми балон: 1000 мл.
ТУ 2252-002-46128283-2016
Муҳлати нигоҳдорӣ: 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.
Ҳарорати нигоҳдории балон: аз +5°С то +30°С.
Истеҳсолкунанда: ҶДММ «ХимСтар»,
Ҷумҳурии Тоҷиристон (ҶТ), 420111
ш. Қазон, к. Чернышевский, х. 35, офиси 306
Тел. +7 (843) 245-67-68








Ko'pik-tsement ROLYNOR M-500 quyidagi ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:

Ko'pik-, gazobeton va keramik bloklarni terish. G'isht, gipsokarton, arbolit, gipsdan tayyorlangan mahsulotlarni va h.k. birlashtirish va qotirish. Tsement va boshqa rastvorlarning muqobili hisoblanadi.

AFZALLIKLARI VA TAVSIFI:

- ishlatish uchun to'liq tayyor;
- ishlatish oson, mehnat xarajatlarini 50% gacha tejaydi;
- poydevorga mukammal yopishish (blok bo'ylab tikuv deformatsiyasi);
- yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari, A = 0,035 Вт /(м * К);
- sovuq ko'priklarni yo'q qiladi;
- siqilish va ikkilamchi kengayish yo'q;
- 80 pogon-metrgacha chiqish;
- issiqlikka chidamlilik: -60°C dan +100°C gacha;
- qotish vaqti(22°C/s da. nam. 65%): 35 daqiqa;
- to'liq qotish vaqti: 12 soat;








QO'LLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA:

Ish havo va yuzada -15 dan +35 gacha haroratda, ballon harorati +5 dan +30 gacha haroratda bajarilishi kerak.

1. Terish uchun poydevor chang va boshqa iflos moddalardan tozalanishi, vizual tekshirilishi kerak (blokning balandligi va tekisligidagi og'ishlar 3 mm dan oshmasligi shart). Yacheykali beton bloklar quruq bo'lishi kerak, boshqa asoslar nam bo'lishi mumkin, ammo muz yoki sovuq bilan qoplanmagan bo'lishi kerak.
2. Ballonni 15-20 marta kuchli silkitib, himoya qopqog'ini yechib va ballonning klapanini yuqoriga qaratib, montaj pistoletini qotiring.
3. Pistoletning sozlash vintini oching va balonni teskari ushlab turgan holda ishlatishni boshlang. Chiqish tezligi pistolet tepkisini bosish bilan sozlab olinadi, vaqti-vaqti bilan ballonni silkitish tavsiya etiladi!
4. Ko'pik-tsement bloklarning vertikal va gorizontal terish tekisliklari bo'ylab 2-3 sm enlikda quyiladi. Blokning chetidan polosagacha bo'lgan masofa 5-7 sm bo'lishi kerak. 100 mm gacha bo'lgan devor qalinligi bilan ko'pikli tsement bitta polosa quyiladi. Kattaroq devor qalinligi bilan ko'pikli tsement ikki yoki undan ortiq polosa qilib quyilishi mumkin. Qo'llaniladigan ko'pikli tsement miqdori shunday bo'lishi kerakki, blokni o'rnatgandan so'ng, u kamida 70% yopishtiriladigan yuzalarni qoplashi kerak.
5. Quyilgandan keyin 3 daqiqa ichida jihoz dizayn holatiga o'rnatilishi kerak. Bloklarning holatini terilgandan keyin 7-10 daqiqa davomida tekislab-to'g'rilab olish mumkin.
6. Ballonni to'liq ishlatilmaguncha pistoletdan ajratib olish tavsiya etilmaydi. Ballonni ishlatgandan so'ng, uni darhol almashtirish yoki pistoletni yelim qoldiqlaridan tozalash kerak. Ballonni almashtirishda pistoletda havo qolmaganligiga ishonch hosil qiling.





EHTIYOT CHORALARI:

Ish paytida ko'zoynak va qo'lqop kiying (quritilmagan poliuretan ko'pik terini, nafas yo'llarini, ko'zlarni yallig'laydi), shamollatish yetarli bo'lmasa va bug'larning konsentratsiyasi yuqori bo'lganda - respirator kiying. Ko'zga sachrasa shifokorga murojaat qiling.

BALLON BOSIM OSTIDA! UNI TASHLAMANG! MEXANIK TA'SIR TA'SIR QILMANG! HATTO BO'SH BALLONNI HAM OCHIB YOKI YOQIB BO'LMAYDI! OLOVGA YOKI QIZIB TURGAN NARSALARGA PURKASH TAQIQLANADI! BALLONNI BOLALARDAN VA OLOV MANBALARIDAN UZOQDA SAQLANG! BALLONDA 4,4-DIFENILMETAN DIIZOTSIANAT MAVJUD! QUYOSH NURI OSTIDA SAQLAMANG! OLOV, ISITISH MOSLAMALARI BILAN ISITMANG, QAYNATMANG! HADDAN TASHQARI QIZIB KETGANDA PORTLASH XAVFI BOR!

Ballon hajmi: 1000 ml.
TU 2252-002-461283-2016
Yaroqlilik muddati: ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.
Ballonni saqlash harorati: + 5 dan + 30 gacha,
ishlab chiqaruvchi: "XimStar"MChJ,
Tatariston Respublikasi (RT), 420111 Qozon,
Chernishevskiy ko'chasi., 35, ofis 306
Tel. +7 (843) 245-67-68





